

1과목 : 콘크리트재료 및 배합

- 경량골재 및 경량골재 콘크리트에 대한 설명 중 잘못된 것은?
  - 경량골재를 생산과정에 의해서 분류할 경우 일반적으로 인공경량골재, 천연경량골재, 제철소 등에서 산출되는 부산경량골재 등으로 분류할 수 있다.
  - 경량골재 콘크리트는 열전도율, 열확산률이 낮다.
  - 경량골재 콘크리트는 갇힌 공기량이 커지기 때문에 동결융해 저항성이 우수하다.
  - 경량골재 콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1%크게 해야 한다.
- 절대건조 상태에서 350g의 잔골재 시료가 흡수 후 표면건조 포화 상태에서 364g, 공기중 건조상태에서는 357g이 되었다. 이 시료의 흡수율은?
  - 2%
  - 3%
  - 4%
  - 5%
- 다음의 콘크리트 배합에 관한 일반적인 사항 중 잘못된 것은?
  - 콘크리트의 운반시간이 길거나 기온이 높을 때에는 슬럼프가 크게 저하하므로, 배합은 운반중의 슬럼프 저하를 고려한 슬럼프값으로 정해야 한다.
  - 고강도콘크리트의 배합은 기상변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 AE제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  - 공사 중에 잔골재의 조립률이 ±0.2 이상 차이가 있을 경우에는 콘크리트의 워커빌리티가 변하므로 배합을 수정할 필요가 있다.
  - 굵은골재 최대치수는 철근의 최소 순간격의 3/4 이하이어야 하며, 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서는 최대치수가 작은 굵은골재를 사용하는 것이 유리하다.
- 다음 중 일반적인 콘크리트 시방배합표에 표시되지 않는 사항은?
  - 슬럼프의 범위
  - 물-시멘트비
  - 잔골재율
  - 골재의 조립률
- 콘크리트용 골재에 대한 시험이 아닌 것은?
  - 체가름 시험
  - 공기량 시험
  - 안정성 시험
  - 유기불순물 시험
- 다음은 시멘트의 특성과 용도에 관하여 설명한 것이다. 틀린 것은?
  - 중용열 포틀랜드 시멘트는 초기강도는 작지만 장기강도가 크고, 댐 등의 매스콘크리트에 사용되고 있다.
  - 조강 포틀랜드 시멘트는 초기에 높은 강도를 얻을 수 있어 한중콘크리트에 사용되고 있다.
  - 고로 슬래그 시멘트는 장기재형에서 수밀성이 우수하여 하천공사 및 항만공사 등에 사용되고 있다.
  - 내황산염 포틀랜드 시멘트는 토양이나 공장폐수 등의 황산염에 대한 저항성을 높이기 위하여 C<sub>3</sub>A의 함유량을 높이고 C<sub>2</sub>S의 양을 줄여 만든 것이다.
- 다음 중 AE감수제의 사용효과로써 옳지 않은 것은?
  - 동결융해 저항성의 증진
  - 투수성의 증가
  - 건조수축 감소

- 단위시멘트량을 줄일 수 있음
- 공지 않은 콘크리트의 품질을 개선시키기 위하여 사용되는 감수제에 대한 설명 중 옳은 것은?
  - 시멘트 입자를 분산시켜 워커빌리티를 개선하는 계면활성제이다.
  - 소요 워커빌리티를 얻는데 콘크리트의 단위수량이 10~15% 증가한다.
  - 단위수량이 증가하므로 콘크리트의 건조수축이 커지게 된다.
  - 동일한 워커빌리티를 얻는데 단위시멘트량이 감소하므로 압축강도가 감소한다.
- 섬유보강 콘크리트용으로 사용하고자 하는 강섬유의 물리적 특성이 다음과 같을 때, 이 섬유는 아스펙트비(형상비)는?
 

직경 (10 <sup>-3</sup> mm)	길이 (mm)	탄성계수 (×10 <sup>3</sup> MPa)	인장강도 (MPa)
500	50	200	500

  - 0.1
  - 0.25
  - 100
  - 400
- 플라이 애쉬를 사용한 콘크리트의 성질에 관한 다음의 일반적인 설명 중 적당하지 않은 것은?
  - 플라이 애쉬 중의 미연탄소분배에 의해 공기연행제 등이 분산되는 효과가 있어 소요의 공기량을 연행하기 위한 공기연행제의 사용량을 줄일 수 있다.
  - 시멘트 질량의 20% 정도 이상을 플라이 애쉬로 치환하면 알칼리 골재반응이 억제된다.
  - 습윤양생이 충분하지 못하면 초기강도의 저하 및 동해에 대한 표면열화가 발생하기 쉽다.
  - 수화가 충분히 진행되면 치밀한 조직이 가능하기 때문에 해수에 대한 저항성이 커진다.
- 콘크리트의 배합에서 단면이 큰 철근콘크리트의 슬럼프 표준값으로 가장 옳은 것은?
  - 80~150mm
  - 60~120mm
  - 50~100mm
  - 100~150mm
- 콘크리트의 배합조건을 변경할 경우, 슬럼프의 변화에 관한 일반적인 경향에 대한 설명 중 틀린 것은?
  - 조립률이 큰 잔골재로 변경하며, 슬럼프는 작아진다.
  - 최대치수가 큰 굵은골재로 변경하면, 슬럼프는 커진다.
  - 잔골재율을 크게하면, 슬럼프는 작아진다.
  - 공기량을 증가시키면, 슬럼프는 커진다.
- KS F 2508 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 마모시험에서 사용시료의 등급이 A인 경우 사용철구 수와 철구의 총 질량(g)이 맞는 것은?
  - 12개, 5000±25(g)
  - 11개, 5000±25(g)
  - 12개, 4580±25(g)
  - 11개, 4580±25(g)
- 다음 중 시멘트 클링커 화합물의 조성광물로 틀린 것은?
  - 규산석회(CaO · SiO<sub>2</sub>)
  - 규산 2석회(2CaO · SiO<sub>2</sub>)
  - 알루미늄산 3석회(3CaO · Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
  - 알루미늄철산 4석회(4CaO · Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

15. 알루미나 시멘트의 특성에 관한 다음 사항 중에서 옳지 않은 것은?  
 ① 포틀랜드시멘트에 비하여 빨리 응결하는 특성을 갖는다.  
 ② 응결 및 경화시 발열량이 적다.  
 ③ 석회분이 작기 때문에 화학적 저항성이 크고 내구성도 크나 가격이 고가이다.  
 ④ 초조강성시멘트로 초기강도가 커서 보통포틀랜드시멘트의 28일 강도를 24시간에 낼 수 있다.
16. 골재의 조립률 계산에 필요한 체가 아닌 것은?  
 ① 0.15mm                      ② 0.5mm  
 ③ 1.2mm                        ④ 2.5mm
17. 다음의 시멘트 시험항목에 대한 관련장치로서 적절하게 연결된 것은?  
 ① 비중시험-비카트침  
 ② 압축강도-르샤틀리에 플라스크  
 ③ 분말도-45 $\mu$ m 표준체  
 ④ 응결시간-블레인 공기투과장치
18. 콘크리트 배합설계시 물-시멘트비를 결정하는 요인이 아닌 것은?  
 ① 압축강도                      ② 내구성  
 ③ 균열저항성                    ④ 공기량
19. KS L 5110 의하여 시멘트 비중시험을 실시한 결과, 르샤틀리에 비중병에 광유를 주유하고 측정된 눈금이 0.6mL이었다. 이 비중병에 시멘트 64g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정할 결과 21.25mL를 얻었다. 시멘트의 비중은 얼마인가?  
 ① 3.05                          ② 3.10  
 ③ 3.15                          ④ 3.20
20. 체가를 시험결과 잔골재 조립률 2.65, 굵은골재 조립률 7.38이며 잔골재 대 굵은골재비를 1:1.6으로 할 때 혼합골재의 조립률은?  
 ① 4.56                          ② 5.56  
 ③ 6.56                          ④ 7.56


**2과목 : 콘크리트제조, 시험 및 품질관리**

21. 횡강도를 측정하기 위하여 15×15×55cm 각주형 공시체를 제작할 때 콘크리트는 2층으로 나누어 채우며 각 층에 대한 다짐횟수는 몇 회인가?  
 ① 10회                          ② 25회  
 ③ 50회                          ④ 83회
22. 블리딩에 영향을 미치는 인자 중 옳지 않은 것은?  
 ① 시멘트의 분말도가 클수록 블리딩은 작아진다.  
 ② 시멘트의 응결시간이 짧을수록 블리딩이 감소한다.  
 ③ 잔골재의 조립률이 크고 잔골재율이 크면 블리딩이 증가한다.  
 ④ 과도한 진동다짐을 하거나 치기속도가 빠르면 블리딩이 증가한다.
23. 콘크리트의 워커빌리티에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

- ① 시멘트량                      ② 단위수량  
 ③ 혼화재료 사용량              ④ 양생기간

24. 콘크리트의 횡강도 시험에서 최대하중 34.2kN에서 공시체가 파괴되었다. 이 콘크리트 공시체의 횡강도는 얼마인가? (단, 150×150×530mm 공시체이고 시간은 450mm이고, 공시체가 인장쪽 표면 지간방향 중심선의 3등분 사이에서 파괴되었다.)  
 ① 3.98MPa                      ② 4.56MPa  
 ③ 4.78MPa                      ④ 5.12MPa
25. 콘크리트의 제조공정에 있어서의 검사에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?  
 ① 시방배합은 공사중 적절히 실시하는 것이 원칙이다.  
 ② 잔골재의 조립률은 1일 1회 이상 실시한다.  
 ③ 굵은골재의 조립률은 1일 1회 이상 실시한다.  
 ④ 잔골재의 표면수율은 1일 1회 이상 실시한다.
26. 내구성이 양호한 콘크리트를 얻기 위한 방법으로 잘못된 것은?  
 ① 워커빌리티를 높게            ② 물-시멘트비를 낮게  
 ③ 최소한 습도손실              ④ 완전한 혼합
27. 콘크리트 표준시방서에 규정한 1회의 계량분에 대한 재료 계량오차의 허용범위를 설명한 것으로 잘못된 것은?  
 ① 물-1%                        ② 시멘트-1%  
 ③ 혼화제-2%                    ④ 골재-3%

28. 다음 그림과 같은 콘크리트의 쪼갬 인장강도시험에서 인장강도( $f_{sp}$ )를 구하는 공식으로 옳바른 것은? (단, 공시체의 직경은 d, 최대하중은 P, 공시체의 길이는 L, 원주율은  $\pi$ )



- ①  $f_{sp} = \frac{2L}{\pi d}$                       ②  $f_{sp} = \frac{2}{\pi Ld}$   
 ③  $f_{sp} = \frac{\pi Ld}{2p}$                       ④  $f_{sp} = \frac{2P}{\pi Ld}$

29. 압력법에 의한 공기량 시험법에서 허용되는 최대 골재크기는?  
 ① 75mm                        ② 40mm  
 ③ 35mm                        ④ 30mm
30. 유동화 콘크리트의 이점 및 효과가 아닌 것은?  
 ① 단위수량 저감                      ② 건조수축 감소  
 ③ 콘크리트 압송성 향상              ④ 수화발열량 증가
31. 강제식 믹서로 콘크리트의 비비기를 할 경우, 최소 비비기 시간은 얼마를 표준으로 하는가? (단, 비비기시간에 대한 시

- 힘을 실시하지 않을 경우)
- ① 30초                      ② 1분  
③ 1분 30초                ④ 2분
32. 정비된 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장으로부터 수시로 구입할 수 있는 굳지 않은 콘크리트를 무엇이라고 하는가?  
① 일반콘크리트            ② 매스 콘크리트  
③ 레디믹스트 콘크리트 ④ 쏫크리트
33. 다음 중 경화한(굳은) 콘크리트의 성질이 아닌 것은?  
① 강도                      ② 변형  
③ 균열                      ④ 반죽질기
34. 콘크리트 압축강도 시험에서 직경 15cm, 높이 30cm인 원주형 공시체를 사용한 경우, 최대압축하중 430kN에서 공시체가 파괴되었다면 압축강도는 얼마인가?  
① 21.2MPa                 ② 24.3MPa  
③ 26.5MPa                 ④ 28.1MPa
35. 모집단에 대한 품질 특성을 알기 위하여 모집단의 분포상태, 분포의 중심위치, 분포의 산포 등을 쉽게 파악할 수 있도록 막대그래프 형식으로 작성한 도수분포도를 무엇이라고 하는가?  
① 산포도                    ② 히스토그램  
③ 층별                      ④ 파레토도
36. 콘크리트의 동해 및 내동해성에 관한 설명 중 잘못된 것은?  
① 흡수율이 큰 골재를 사용하면 동해를 일으키기 쉽다.  
② 공기연행제를 사용하면 내동해성을 향상시키는데 큰 효과가 있다.  
③ 건습반복을 받는 부재가 건조상태로 유지되는 부재에 비해 동해를 일으키기 쉽다.  
④ 물-시멘트비가 큰 콘크리트를 사용하면 동해를 작게 할 수 있다.
37. 콘크리트의 슬럼프 시험방법에 대하여 적당하지 않은 것은?  
① 슬럼프 콘은 상부 안지름 10cm, 하부 안지름 20cm, 높이 30의 강제콘을 사용한다.  
② 슬럼프 콘은 수평으로 설치한 강으로 수밀성이 있는 평판위에 놓고 누르고, 시료를 거의 같은 양의 3층으로 나눠서 채운다.  
③ 각층의 콘크리트를 채운 다음 다짐대로 고른 후 25회 균등하게 다진다.  
④ 슬럼프 콘을 들어올리는 시간은 높이 30cm에서 10초 정도로 한다.
38. 콘크리트 크리프에 영향을 주는 요인에 대한 설명으로 잘못된 것은?  
① 하중이 실릴 때의 콘크리트의 지령이 클수록 크리프는 작게 일어난다.  
② 물-시멘트비가 큰 콘크리트는 물-시멘트비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.  
③ 크리프 변형의 증가비율은 시간의 경과와 더불어 급격히 증가한다.  
④ 콘크리트가 놓이는 주위의 온도가 높을수록 크리프 변형은 커진다.
39. 다음 중 일반적인 콘크리트 강도의 비파괴 시험방법에 해당

- 하지 않는 것은?  
① 반발경도에 의한 방법            ② 평판재하법  
③ 초음파법                            ④ 음향방출법
40. 압축강도에 의한 일반콘크리트의 품질검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?  
① 각각의 압축강도 시험값이 설계기준강도보다 5.0MPa에 미달하는 확률이 1% 이하이어야 한다.  
② 3회 연속한 압축강도 시험값의 평균이 설계기준강도에 미달하는 확률이 1% 이하이어야 한다.  
③ 1회/일, 또는 100m<sup>3</sup>마다 1회, 배합이 변경될 때마다 압축강도시험을 실시한다.  
④ 압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 조기재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.

**3과목 : 콘크리트의 시공**


41. 수중콘크리트의 단위시멘트량의 기준을 올바르게 나타낸 것은? (단, 일반수중콘크리트에 한한다.)  
① 단위시멘트량 : 370kg/m<sup>3</sup> 이상  
② 단위시멘트량 : 370kg/m<sup>3</sup> 미만  
③ 단위시멘트량 : 350kg/m<sup>3</sup> 이상  
④ 단위시멘트량 : 350kg/m<sup>3</sup> 미만
42. 해양콘크리트에 대한 설명 중 적절하지 못한 것은?  
① 철근 피복두께는 보통콘크리트 구조물보다 크게 한다.  
② 내구성을 고려하여 정한 최대 물-시멘트비는 보통콘크리트 구조물보다 작게 할 필요가 있다.  
③ 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트는 적어도 재령 5일이 될 때까지 해수에 직접 접촉되지 않도록 한다.  
④ 해수의 작용에 대하여 내구성이 높은 고로 슬래그 시멘트를 사용하면 초기양생기간을 단축시킬 수 있다.
43. 다음은 쏫크리트에서 리바운드율을 저감하기 위한 대책이다. 옳지 않은 것은?  
① 노즐을 뿔어 붙일 면에 직각이 되도록 유지한다.  
② 건식공법을 사용한다.  
③ 숙련된 노즐맨(nozzle man)이 작업토록 한다.  
④ 뿔는 압력을 일정하게 한다.
44. 뿔어 붙이기 콘크리트(shotcrete)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
① 임의방향으로 시공 가능하고 재료의 손실이 많다.  
② 수밀성이 적고 작업시 분진이 생길 수 있다.  
③ 거푸집이 불필요하며 급속시공이 가능하다.  
④ 콘크리트 접착면에서 용수 발생시 부착이 용이하다.
45. 서중콘크리트에서 기온이 높아짐에 따라 발생할 수 있는 문제점이 아닌 것은?  
① 운반 중의 콘크리트 슬럼프 저하  
② 콜드 조인트(cold joint)의 발생  
③ 연행공기량의 증가  
④ 표면 수분의 급격한 증발에 따른 균열발생
46. 고강도콘크리트의 제조에 필수적으로 필요한 혼화제로써 물-시멘트비가 낮은 콘크리트 배합의 워커빌리티를 개선하는

- 데 가장 크게 기여하는 것은?
- ① 실리카 폼                      ② 촉진제  
③ 고성능감수제                  ④ 플라이 애쉬
47. 매스콘크리트의 타설온도를 낮추는 방법으로 물, 골재 등의 재료를 미리 냉각시키는 방법을 무엇이라 하는가?
- ① 파이프 쿨링                    ② 트레이 방법  
③ 쿨드 조인트                    ④ 프리쿨링
48. 고강도 콘크리트에 대한 다음의 기술내용 중 잘못된 것은?
- ① 고강도 콘크리트의 설계기준강도는 일반콘크리트에서는 40MPa 이상, 경량콘크리트에서는 25MPa 이상으로 규정하고 있다.  
② 물-시멘트비는 일반적으로 50% 이하를 원칙으로 한다.  
③ 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하여야 하며, 가능한 작게 하도록 한다.  
④ 콘크리트 타설시 낙하고는 1m 이하로 한다. 또한 콘크리트는 재료분리가 일어나지 않는 방법으로 취급하여야 한다.
49. 수화열이나 건조수축으로 인한 콘크리트 구조물의 변형이 구속됨으로써 발생할 수 있는 균열에 대한 대책중의 하나로, 소정의 간격으로 단면 결손부를 설치한 것을 지칭하는 것은?
- ① 쿨드 조인트                    ② 시공이음  
③ 균열유발줄눈                  ④ 전단기
50. 터널이나 큰 공동구조물의 라이닝, 비탈면, 법면 또는 벽면의 풍화나 박리, 박락의 방지를 위하여 적용되는 것으로 뿔여 붙여서 시공하는 콘크리트는?
- ① 폴리머 시멘트 콘크리트  
② 슛크리트  
③ 프리플레이스트 콘크리트  
④ 프리캐스트 콘크리트
51. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 몇 mm 이하를 원칙으로 하는가?
- ① 100mm 이하                    ② 90mm 이하  
③ 40mm 이하                    ④ 30mm 이하
52. 다음은 한중콘크리트에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
- ① 물-시멘트비는 원칙적으로 60% 이하로 한다.  
② 시멘트는 어떠한 경우라도 직접 가열해서는 안된다.  
③ 하루의 최저기온이 4℃ 이하가 되면 한중콘크리트로 관리한다.  
④ 타설시 콘크리트 온도는 5~20℃의 범위로 한다.
53. 일반콘크리트에 사용되는 재료의 계량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 사용재료는 시방배합을 현장배합으로 고친 다음 현장배합으로 계량하여야 한다.  
② 골재가 건조되었을 때의 유효흡수율 값은 골재를 적절한 시간동안 흡수시켜서 구하여야 한다.  
③ 혼화재료를 녹이거나 묽게 희석시키기 위해 사용하는 물은 단위수량에서 제외한다.  
④ 각 재료는 1배치씩 질량으로 계산하여야 한다.

54. 프리팩트 콘크리트에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 압축강도는 14일 강도를 기준으로 한다.  
② 거푸집 속에 잔골재와 굵은골재를 채워넣고 시멘트풀을 주입하여 완성한다.  
③ 굵은골재의 최소지수는 15mm 이상으로 한다.  
④ 수중콘크리트 시공에는 적합하지 않다.
55. 수중 불분리성 콘크리트의 배합강도를 설정할 때 적당한 것은?
- ① 수중 제작 공시체의 재령 7일의 압축강도  
② 수중 제작 공시체의 재령 28일의 압축강도  
③ 공기중 제작 공시체의 재령 7일의 압축강도  
④ 공기중 제작 공시체의 재령 28일의 압축강도
56. 수밀콘크리트의 물-시멘트비의 표준은 몇 % 이하로 하는가?
- ① 45% 이하                      ② 50% 이하  
③ 55% 이하                      ④ 60%이하
57. 특별한 조치를 취하지 않는 경우, 콘크리트의 비비기로부터 치기가 끝날 때까지의 제한시간으로 맞게 기술된 것은?
- ① 외기온도가 25℃ 이상일 때는 1.5시간, 25℃ 미만일 때는 2시간을 넘어서는 안된다.  
② 외기온도가 25℃ 이상일 때는 2시간, 25℃ 미만일 때는 3시간을 넘어서는 안된다.  
③ 외기온도가 25℃ 이상일 때는 2시간, 25℃ 미만일 때는 1.5시간을 넘어서는 안된다.  
④ 외기온도가 25℃ 이상일 때는 3시간, 25℃ 미만일 때는 2시간을 넘어서는 안된다.
58. 해상에 가설되어 있는 철근콘크리트 교각구조물에서 콘크리트의 강재부식작용이 크게 발생하는 위치에서 작게 발생하는 순으로 바르게 나열한 것은?
- ① 해중→해상대기중→물보라지역  
② 해상대기중→해중→물보라지역  
③ 물보라지역→해상대기중→해중  
④ 해중→물보라지역→해상대기중
59. 매스콘크리트 부재는 경화 과정에서 발생하는 수화열이 균열을 발생시키기도 한다. 수화열에 의한 균열 발생을 최소화하기 위한 다음의 대책 방안 중 잘못 기술한 것은?
- ① 시멘트 사용량을 최소화하거나 저열시멘트를 사용한다.  
② 플라이 애쉬와 같은 혼화재료를 사용하여 수화열을 저장시킨다.  
③ 콘크리트 내부온도 상승을 완만하게 하고, 또 최고온도에 도달한 후에는 급냉시켜 외기온도와 같게 한다.  
④ 매스콘크리트 타설 후의 온도제어 대책으로서 파이프 쿨링을 실시한다.
60. 일반콘크리트의 표면 마무리에서 마무리 두께 7mm 이하 또는 양호한 평탄함이 필요한 경우 평탄성 표준값은?
- ① 1m당 10mm 이하              ② 3m당 5mm 이하  
③ 1m당 7mm 이하                ④ 3m당 10mm 이하



77. 콘크리트의 중성화로 인한 철근부식을 방지하여 균열발생을 억제하려면 다음 조치들을 취해야 하는데 이러한 조치로 적절하지 않은 것은?
- ① 충분한 피복두께 확보
  - ② 탄산가스 농도의 저감
  - ③ 수밀성의 확보
  - ④ 재료 중의 염분량 축소
78. 다음 중 프리스트레스트 콘크리트의 작용효과가 가장 적은 것은?
- ① 휨모멘트가 작용하는 보
  - ② 전단력이 작용하는 보
  - ③ 축 압축력이 작용하는 단주
  - ④ 휨모멘트가 작용하는 슬래브
79. 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균열시에 주로 적용되는 공법으로써, 손상된 부분을 보수재로 도포하여 처리하는 공법은?
- ① 표면처리공법            ② 균열주입공법
  - ③ 단면복구공법          ④ 단면보강공법
80. 그림의 T형보의 빗금친 부분의 압축강도와 같은 크기의 힘을 발휘하는 인장철근의 단면적( $A_s$ )은? (단,  $f_{ck}=18MPa$ ,  $f_y=300MPa$ 이다.)



- ① 4335mm<sup>2</sup>                    ② 4435mm<sup>2</sup>
- ③ 2040mm<sup>2</sup>                    ④ 2140mm<sup>2</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	②	④	②	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	①	②	②	③	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	④	①	③	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	②	②	④	④	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	④	③	③	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	③	②	③	①	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	②	③	③	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	④	④	②	④	③	①	③