

1과목 : 콘크리트재료 및 배합

1. 분말도가 높은 시멘트를 사용하여 콘크리트를 제조하는 경우 발생하는 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 수화작용이 빠르다. ② 건조수축이 감소한다.
- ③ 불리딩량이 감소한다. ④ 초기강도가 증가한다.

2. 레디믹스트 콘크리트에 사용하는 혼합수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상수돗물은 시험을 하지 않아도 사용할수 있다.
- ② 고강도 콘크리트에는 회수수를 사용해서는 안된다.
- ③ 회수수의 품질기준으로 염소 이온(Cl⁻)량은 350mg/L 이하 이어야 한다.
- ④ 콘크리트의 회수수에서 상징수를 일부 활용하고 남은 슬러지를 포함한 물을 슬러지수라고 한다.

3. 콘크리트용 화학 혼화제 중 AE제의 성능 기중으로 불리딩량의 비는 몇 % 이하로 규정하고 있는가?

- ① 70% 이하 ② 75% 이하
- ③ 80% 이하 ④ 85% 이하

4. 일반 콘크리트용으로 사용되는 굵은 골재의 유해물 함유량 한도 최대값을 기준으로 다음 현장적용 사례 중 잘못된 경우는?

- ① 점토덩어리가 약 0.3% 함유되었으나 그대로 사용하였다.
- ② 연한 석편이 약 4.6% 섞여 있었으나 그대로 사용하였다.
- ③ 0.08mm 체 통과량 시험을 실시한 결과 통과량이 0.8%여서 그래도 사용하였다.
- ④ 외관이 중요한 구조물을 제작하기 위한 콘크리트용 굵은 골재에 석탄, 갈탄 등으로 밀도 0.002g/mm³의 액체 매끄러운 것이 0.4% 함유되었으나 그대로 사용하였다.

5. 시멘트풀의 응결에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분말도가 크면 응결은 빨라진다.
- ② 습도가 낮으면 응결은 빨라진다.
- ③ 온도가 높을수록 응결은 지연된다.
- ④ 물-시멘트비가 많을수록 응결은 지연된다.

6. 시방배합결과가 아래와 같을 때, 잔골재의 표면수율이 3%, 굵은 골재의 표면수율이 1%라면 이를 보정하여 현장배합으로 바꾼 단위 수량은? (단, 입도에 의한 보정은 무시한다.)

- 단위수량 : 180kg/m ³
- 단위 잔골재량 : 750kg/m ³
- 단위 굵은 골재량 : 980kg/m ³

- ① 132.4kg/m³ ② 140.8kg/m³
- ③ 147.7kg/m³ ④ 162.3kg/m³

7. 조립률 2.4인 잔골재와 조립률 7.4인 굵은 골재를 1:1.5의 비율로 혼합할 때 혼합골재의 조립률은?

- ① 4.5 ② 5.4
- ③ 5.7 ④ 6.2

8. 잔골재의 안정성 시험에서 황산 나트륨을 사용할 경우 손실 질량 백분율은 몇 %이하이어야 하는가?

- ① 8% ② 10%

③ 12%

④ 15%

9. 일반 콘크리트의 배합에서 공기연행제, 공기연행감수제, 고성능 공기연행감수제를 사용한 콘크리트의 공기량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔골재를 실적률과 단위시멘트량을 고려하여 정하여야 한다.
- ② 굵은 골재의 입도와 단위수량을 고려하여 정하여야 한다.
- ③ 잔골재의 조립률과 워커빌리티를 고려하여 정하여야 한다.
- ④ 굵은 골재 최대 치수와 내동해성을 고려하여 정하여야 한다.

10. 고로 시멘트의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내열성이 크고 수밀성이 좋다.
- ② 건조수축은 약간 커지는 경향이 있다.
- ③ 초기강도는 크나, 장기강도는 보통시멘트와 거의 비슷하거나 약간 작다.
- ④ 내화학약품성이 좋으므로 해수, 공장폐수, 하수 등에 접하는 콘크리트에 적당하다.

11. 골재의 성질이 콘크리트에 미치는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트용 부순자갈 및 부순모래 시험결과 실적률이 큰 골재를 사용하면 콘크리트의 단위수량이 감소시킬 수 있다.
- ② 잔골재의 유기불순물 시험결과 표준용액과 비교하여 색이 짙어진 골재는 콘크리트의 응결 및 경화를 저해할 우려가 있다.
- ③ 골재 중에 함유된 점토덩어리를 측정된 시험결과 점토덩어리량이 큰 골재는 콘크리트의 강도 및 내구성을 저하시킨다.
- ④ 황산나트륨에 의한 골재 안정성시험결과 손실질량백분율이 작은 골재를 사용하면 콘크리트의 워커빌리티 및 내열성이 향상된다.

12. 압축강도의 시험횟수가 14회 이하이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도(f_{ck})가 24MPa인 콘크리트의 배합강도는?

- ① 28.9MPa ② 31.0MPa
- ③ 32.5MPa ④ 34.0MPa

13. 콘크리트 배합설계에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ① 콘크리트 품질변동은 공기량의 증감과는 관련이 없다.
- ② 일반적인 구조물에서 굵은골재의 최대치수는 40mm 이하로 한다.
- ③ 잔골재율이 작으면 소요 워커빌리티를 얻기 위한 단위수량이 감소한다.
- ④ 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합 재비를 정할 경우 그 값은 45% 이하로 한다.

14. 단위 골재량의 절대용적이 0.80L, 단위 굵은 골재량의 절대용적이 0.55L일 경우 잔골재율은?

- ① 31.3% ② 34.2%
- ③ 38.2% ④ 41.8%

15. 골재의 체가름 시험으로부터 알 수 없는 골재의 성질은?

- ① 골재의 입도 ② 골재의 실적률
- ③ 골재의 조립률 ④ 굵은 골재의 최대치수

16. 콘크리트용 플라이 애시의 품질은 평가하기 위한 시험 항목으로 적합하지 않은 것은?

- ① 밀도
- ② 염기도
- ③ 활동도 지수
- ④ 비표면적(브레인 방법)

17. 콘크리트 배합에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 단위수량은 될 수 있는 대로 적게 한다.
- ② 물-결합재비는 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정하여 한다.
- ③ 잘골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 시험에 의해 정하여야 한다.
- ④ 콘크리트를 경제적으로 제조한다는 관점에서 될 수 있는 대로 굵은 골재의 최대 치수가 작은 것을 사용하는 것이 유리하다.

18. 기존 콘크리트 구조물의 철거로 인해 발생하는 폐콘크리트 등과 같이 이미 경화된 콘크리트를 파쇄하여 가공한 골재를 무엇이라 하는가?

- ① 순환골재
- ② 부순골재
- ③ 고로 슬래그 골재
- ④ 페로니켈 슬래그 골재

19. 터널 등의 숏크리트에 첨가하여 뿔어 붙인 콘크리트의 응결 및 조기의 강도를 증진시키기 위해 사용되는 혼화재료는?

- ① AE제
- ② 감수제
- ③ 포졸란
- ④ 급결제

20. 시멘트의 강도시험(KS L ISO 679)을 실시하기 위하여 공시체를 제작하고자 한다. 표준모래가 1350g이 소요되었다면, 필요한 물의 양은?

- ① 175g
- ② 200g
- ③ 225g
- ④ 250g

2과목 : 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 구속되어 있지 않은 무근 콘크리트 부재의 건조수축률이 200×10⁻⁶일 때 콘크리트에 작용하는 응력의 종류와 크기는? (단, 콘크리트의 탄성계수는 25Pa이다.)

- ① 압축응력 5MPa
- ② 인장응력 5MPa
- ③ 인장응력 2.5MPa
- ④ 응력이 발생하지 않음

22. 일반콘크리트의 현장 품질관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합리적이고 경제적인 검사계획을 정하여 공사 각 단계에서 필요한 검사를 실시하여야 한다.
- ② 시험 결과 불합격되는 경우에는 적절한 조치를 강구하여 소정의 성능을 만족하도록 하여야 한다.
- ③ 일반적인 품질관리 시험을 실시하는 경우, 판정이 가능한 수법을 모두 사용하여 측정을 실시한다.
- ④ 검사는 미리 정한 판단기준에 적합한 지의 여부를 필요한 측정이나 시험을 실시한 결과에 바탕을 두어 판정하는 것에 의해 실시한다.

23. 레디믹스트 콘크리트의 품질 중 슬럼프 플로에 따른 허용오차로서 옳은 것은?

- ① 슬럼프 플로 500mm인 경우 허용오차는 ±50mm이다.

- ② 슬럼프 플로 600mm인 경우 허용오차는 ±100mm이다.
- ③ 슬럼프 플로 700mm인 경우 허용오차는 ±125mm이다.
- ④ 슬럼프 플로 800mm인 경우 허용오차는 ±150mm이다.

24. 일반콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량은 원칙적으로 0.3kg/m³ 이하로 한다.
- ② 보통콘크리트의 공기량은 4.5% 이하로 하되, 그 허용오차는 ±1.5%로 한다.
- ③ 굵은 골재로서 사용할 자갈의 흡수율은 3.0% 이상의 값을 표준으로 한다.
- ④ 내구성을 갖는 콘크리트는 원칙적으로 AE콘크리트로 하고, 물-시멘트비는 60%이하이어야 한다.

25. 굳지 않은 콘크리트의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 온도가 높을수록 반죽 질기도 커지며, 공기량에 비례하여 슬럼프 값이 커진다.
- ② 단위 수량이 많을수록 반죽 질기는 커지고, 작업성은 용이해지나 재료분리를 일으키기 쉽다.
- ③ 워커빌리티(Workability)는 작업의 난이도 및 재료분리에 저항하는 정도를 나타내며, 골재의 입도와 밀접한 관계가 있다.
- ④ 피니셔빌리티(Finishability)란 굵은 골재의 최대 치수, 잔골재율, 골재입도, 반죽질기 등에 의한 마무리하기 쉬운 정도를 나타내는 성질이다.

26. 관입 저항침에 의한 콘크리트의 응결시간 측정 시 초결시간으로 정의하는 관입 저항값은?

- ① 2.5MPa
- ② 2.8MPa
- ③ 3.0MPa
- ④ 3.5MPa

27. 일반콘크리트의 비기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비비기 시간은 시험에 의해 정하는 것은 원칙으로 한다.
- ② 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속해서는 안된다.
- ③ 연속믹서를 사용할 경우, 비기기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용할 수 있다.
- ④ 믹서 안의 콘크리트를 전부 꺼낸 후가 아니면 믹서 안에 다음 재료를 넣지 않아야 한다.

28. 콘크리트의 28일 압축 강도 시험 데이터가 다음 표와 같을 때 표준편차는? (단, 단위 : MPa)

27.3, 27.1, 25.9, 26.6, 25.6, 28.4, 26.2, 26.1, 25.8
--

- ① 0.2MPa
- ② 0.9MPa
- ③ 1.8MPa
- ④ 2.7MPa

29. 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티에 미치는 영향에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① AE제나 감수제를 사용하면 워커빌리티가 개선된다.
- ② 일반적으로 혼합시멘트가 보통 포틀랜드 시멘트보다 워커빌리티에 유리하다.
- ③ 일반적으로 부배합 콘크리트가 빈배합 콘크리트에 비해 워커빌리티가 좋다.
- ④ 가능한 한 같은 크기의 입자로 이루어진 골재를 사용하

면 워커빌리티에 유리하다.

30. 레디믹스트 콘크리트의 품질에 관한 사항으로 틀린 것은?
 ① 공기량의 허용오차는 ±1.5% 이하이다.
 ② 슬럼프 값이 80mm 이상인 경우 허용오차는 ±15mm 이상이다.
 ③ 1회 강도시험 결과는 구입자가 지정한 호칭 강도 값의 85% 이상이어야 한다.
 ④ 3회 강도시험 결과의 평균값은 구입자가 지정한 호칭 강도 값 이상이어야 한다.
31. 150mm×150mm×530mm인 공시체(지간 450mm)로 휨 강도 시험을 실시한 결과 중심선의 4점 사이에서 파괴되었으며 파괴 시 최대 하중이 35kN이었다면, 이 콘크리트의 휨 강도는?
 ① 3.48MPa ② 3.92MPa
 ③ 4.14MPa ④ 4.67MPa
32. 콘크리트의 압축 강도 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 공시체에 충격을 주지 않도록 똑같은 속도로 하중을 가한다.
 ② 하중을 가하는 속도는 압축 응력도의 증가율이 매초 (0.06×0.04)MPa이 되도록 한다.
 ③ 공시체를 공시체 지름의 1% 이내의 오차에서 그 중심축이 가압판의 중심과 일치하도록 놓는다.
 ④ 시험기의 가압판과 공시체의 끝 면의 직접 밀착시키고 그 사이에 쿠션재를 넣어서는 안 된다. 다만, 연본드 캐핑에 의한 경우는 제외한다.
33. 부착강도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 이형철근의 부착강도가 원형철근의 부착 강도보다 크다.
 ② 조건이 일정한 경우 콘크리트의 압축강도나 인장강도가 커질수록 부착강도는 감소한다.
 ③ 부착강도는 철근의 종류 및 지름, 콘크리트 속에 묻힌 철근의 위치와 방향, 묻힌길이, 콘크리트의 피복두께 및 콘크리트 품질 등에 따라 달라진다.
 ④ 철근을 콘크리트 속에 수평으로 매입하면 콘크리트 중의 입자의 침하나 블리딩에 의하여 철근 하부에 수막 및 공극이 생겨 부착강도가 저하한다.
34. 안지름 25cm, 안높이 28.5cm의 용기로 블리딩 시험을 한 결과 블리딩수가 78.5cm³이었다면 블리딩량은?
 ① 0.16cm³/cm² ② 0.20cm³/cm²
 ③ 0.26cm³/cm² ④ 0.30cm³/cm²
35. 일반적인 콘크리트 강도의 비파괴 시험 방법에 해당하지 않는 것은?
 ① 초음파법 ② 음향방출법
 ③ 반발 경도에 의한 방법 ④ 평판재하시험에 의한 방법
36. 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험방법의 종류가 아닌 것은?
 ① 압력법 ② 용적법
 ③ 증기법 ④ 질량법
37. 검사 로트의 1회 타설량이 300m³이고, 동일강도 및 동일재료로의 주문자가 없을 경우의 강도 시험 횟수는? (단, KS F 4009에서 규정하는 내용으로, 1회의 시험 결과는 3개 공시

체 시험치의 평균값을 말한다.)

- ① 1회 ② 2회
 ③ 3회 ④ 4회

38. 결합재(binder)가 함유하고 있는 것이 아닌 것은?
 ① AE제 ② 시멘트
 ③ 실리카 폼 ④ 플라이 애시
39. 콘크리트의 받아들이기 품질 검사에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 내구성 검사는 단위질량을 측정하는 것으로 한다.
 ② 강도검사는 콘크리트의 배합검사를 실시하는 것을 표준으로 한다.
 ③ 콘크리트의 받아들이기 품질관리는 콘크리트를 타설하기 전에 실시하여야 한다.
 ④ 워커빌리티의 검사는 굵은 골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료 분리 저항성을 외관 관찰에 의해 확인하여야 한다.
40. 콘크리트의 탄산화 측정에 사용되는 페놀프탈레인용액의 농도는?
 ① 1% ② 2%
 ③ 3% ④ 4%

3과목 : 콘크리트의 시공

41. 수밀 콘크리트의 시공에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 수밀 콘크리트는 시공이음이 필요하지 않다.
 ② 가능한 한 콘크리트를 연속타설 하지 않아야 한다.
 ③ 수밀 콘크리트는 건조수축 균열이 발생하지 않는다.
 ④ 수밀 콘크리트는 콜드조인트가 발생하지 않도록 하여야 한다.
42. 일반 콘크리트의 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 콘크리트의 타설은 원칙적으로 시공계획서에 따라야 한다.
 ② 한 구획 내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설하여야 한다.
 ③ 타설한 콘크리트를 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.
 ④ 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳은 후에 해야 한다.
43. 지하수위가 높은 조건에서 지하연속벽에 사용하는 수중 콘크리트를 타설 할 경우 물-결합재비(㉠)와 단위 시멘트량(㉡)의 표준은?
 ① ㉠:45%이하, ㉡:350kg/m³ 이상
 ② ㉠:50%이하, ㉡:370kg/m³ 이상
 ③ ㉠:55%이하, ㉡:350kg/m³ 이상
 ④ ㉠:60%이하, ㉡:370kg/m³ 이상
44. 물-시멘트비(W/C)가 55%이고, 단위수량이 165kg/m³일 때 단위 시멘트량은?
 ① 200kg/m³ ② 250kg/m³
 ③ 300kg/m³ ④ 350kg/m³

45. 한중 콘크리트의 보온양생 방법이 아닌 것은?

- ① 급열양생 ② 기건양생
- ③ 단열양생 ④ 피복양생

46. 슛크리트의 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비탈면이 동결하였거나 빙설이 있는 경우 표면에 물을 뿌려 시공한다.
- ② 슛크리트는 빠르게 운반하고, 급결제를 첨가한 후는 바로 뿜어 붙이기 작업을 실시하여야 한다.
- ③ 뿜어 붙인 콘크리트가 흘러내리지 않는 범위의 적당한 두께를 뿜어 붙이고 소정의 두께가 될 때까지 반복해서 뿜어 붙여야 한다.
- ④ 절취면이 비교적 평활하고 넓은 벽면은 수축에 의한 균열 발생이 많으므로 세로 방향의 적당한 간격으로 신축이음을 설치하여야 한다.

47. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 경량골재 콘크리트에서 설계기준압축강도가 20MPa이상인 콘크리트를 말한다.
- ② 보통(중량)콘크리트에서 설계기준압축강도가 40MPa 이상인 콘크리트를 말한다.
- ③ 고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로서 가능한 25mm 이하로 한다.
- ④ 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

48. 아래에서 설명하는 댐 콘크리트와 관련된 용어는?

롤러다짐 콘크리트를 시공할 때 타설이음면에 고압살수청소, 진공흡입청소 등을 실시하는 것

- ① 팍아웃(pop-out) ② 스케일링(scaling)
- ③ 그린컷(green cut) ④ 콜드 조인트(cold joint)

49. 수평시공이음 중 역방향 타설 콘크리트의 이음방법으로 틀린 것은?

- ① 격자법 ② 주입법
- ③ 직접법 ④ 충전법

50. 고강도 콘크리트의 타설에 대한 아래 설명에서 ()안에 알맞은 수치는?

수직부재에 타설하는 콘크리트의 강도와 수평부재에 타설하는 콘크리트 강도의 차가 ()배 이상일 경우에는 수직부재에 타설한 고강도 콘크리트는 수직-수평부재의 접합면으로부터 수평부재 쪽으로 안전한 내민 길이를 확보하도록 하여야 한다.

- ① 1.4 ② 1.7
- ③ 2.0 ④ 2.3

51. 특정한 입도(일반적으로 15mm)를 가진 굵은 골재를 거푸집에 채워 넣고 그 공간 속에 특수한 모르타르를 적당한 압력으로 주입하여 만든 콘크리트는?

- ① 수중 콘크리트 ② 유동화 콘크리트
- ③ 프리팩트 콘크리트 ④ 프리스트레스트 콘크리트

52. 콘크리트 타설 시 온도균열을 제어하기 위해 타설 온도를 낮게 유지하고 양생시 온도제어를 위해 관로식 냉각 등의 조치를 취할 수 있는 콘크리트는?

- ① 매스 콘크리트 ② 수중 콘크리트
- ③ 한중 콘크리트 ④ 해양 콘크리트

53. 수중 불분리성 콘크리트에 대한 아래 설명 중 ()안에 알맞은 것은?

굵은 골재의 최대 치수는 수중 불분리성 콘크리트의 경우 40mm 미하를 표준으로하며, 부재 최소 치수의 (①) 및 철근의 최소 순간격의 (②)를 초과해서는 안 된다.

- ① ①:1/5, ②:1/2 ② ①:1/4, ②:1/2
- ③ ①:1/4, ②:1/3 ④ ①:1/5, ②:1/3

54. 일반적인 경우 무근 콘크리트를 타설할 때의 슬럼프 표준값은?

- ① 50~100mm ② 50~150mm
- ③ 60~120mm ④ 80~150mm

55. 방사전 차폐용 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위 내에서 가능한 한 작은 값이어야 한다. 일반적인 경우의 슬럼프 값의 기준은?

- ① 100mm이하 ② 120mm이하
- ③ 150mm이하 ④ 180mm이하

56. 유동화 콘크리트를 제조할 때 유동화제를 첨가하기 전의 기본 배합의 콘크리트를 나타내는 용어는?

- ① 고성능 콘크리트 ② 고유동 콘크리트
- ③ 베이스 콘크리트 ④ 유동화 콘크리트

57. 콘크리트의 시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 작은 위치에 설치한다.
- ② 신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되지 않는 구조이어야 한다.
- ③ 시공이음은 부재의 압축력이 작용하는 방향과 평행하게 설치하는 것이 원칙이다.
- ④ 바닥틀과 일체로 된 기둥이나 벽의 시공이음은 바닥틀과의 경계부근에 설치하는 것이 좋다.

58. 콘크리트의 양생에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 재령 5일이 될 때까지는 해수에 씻기지 않도록 보호한다.
- ② 습윤 양생 시 거푸집판이 건조될 우려가 있는 경우에는 살수하여야 한다.
- ③ 촉진 양생을 실시하는 경우에는 양생 시작 시기, 온도상승속도 등을 정하여야 한다.
- ④ 일평균 기온이 15℃ 이상일 때 보통 포틀랜드 시멘트의 습윤 양생 기간의 표준은 3일이다.

59. 포장용 콘크리트의 배합기준 중 설계기준강도(f_{28})의 기준으로 옳은 것은?

- ① 설계기준 휨강도(f_{28})가 3.5MPa 이상
- ② 설계기준 휨강도(f_{28})가 4.5MPa 이상

- ③ 설계기준 휨강도(f_{28})가 20MPa 이상
- ④ 설계기준 휨강도(f_{28})가 30MPa 이상

60. 한중 및 서중콘크리트의 설명으로 틀린 것은?

- ① 하루의 평균기온이 25℃를 초과하는 경우 서중 콘크리트 로 시공해야 한다.
- ② 하루의 평균기온이 4℃ 이하가 예상되는 기상조건일 때 한중 콘크리트로 시공해야 한다.
- ③ 서중 콘크리트 배합 시 일반적으로 기온 10℃의 상승에 대하여 단위수량은 2~5% 증가시켜야 한다.
- ④ 한중 콘크리트 시공방법은 0~4℃에서는 물과 골재를 6~5℃ 이상으로 가열하고 어느 정도 보온이 필요하다.

4과목 : 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수로 틀린 것은?

- ① 나선철근으로 둘러싸인 경우 6개
- ② 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 5개
- ③ 사각형 띠철근으로 둘러싸인 경우 4개
- ④ 삼각형 띠철근으로 둘러싸인 경우 3개

62. 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근 D25(공칭직경 25.4mm)의 기본정착길이(l_{hb})는? (단, $f_{ck}=24MPa$, $f_y=400MPa$ 이며, 보통 중량콘크리트 및 도막되지 않은 철근을 사용한다.)

- ① 약 498mm
- ② 약 582mm
- ③ 약 674mm
- ④ 약 845mm

63. 아래와 같은 조건으로 설계된 띠철근 기둥에서 띠철근의 수직간격으로 적합한 것은?

- 기둥 단면 : 400×300mm인 직사각형 단면
 - 사용한 띠철근 : D10(공칭지름 9.5mm)
 - 사용한 축방향 철근 : D32(공칭지름 31.8mm)

- ① 300mm
- ② 400mm
- ③ 456mm
- ④ 508mm

64. 콘크리트 구조물 진단을 위해 콘크리트의 강도를 평가하고자 할 때 적합한 시험방법이 아닌 것은?

- ① 인발법
- ② 분극저항법
- ③ 코어 강도시험
- ④ 슈미트해머에 의한 반발경도법

65. 콘크리트 타설 작업에서 표면 마감 전이나 마감 후에 급속히 건조가 이루어져 표면에 생긴 균열은?

- ① 침하균열
- ② 소성수축균열
- ③ 온도응력균열
- ④ 프리프렌형균열

66. 전단철근으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 스트럽과 굽힘철근의 조합
- ② 부재축에 직각으로 배치한 용접철망
- ③ 주인장 철근에 30°의 각도로 구부린 굽힘철근
- ④ 주인장 철근에 30°의 각도로 설치되는 스테럽

67. 균열의 성장이 정지된 상태나 미세한 균열 시에 주로 적용되는 공법으로서, 손상된 부분을 보수재로 도포하여 처리하는 공법은?

- ① 단면보강공법
- ② 단면복구공법

- ③ 전기방식공법
- ④ 표면처리공법

68. 콘크리트 내의 철근은 외부로부터의 염화물 침투에 의해서 부식할 수 있다. 다음 중 철근의 부식에 미치는 영향이 가장 적은 것은?

- ① 습기와 산소의 양
- ② 콘크리트의 침투성
- ③ 콘크리트의 설계기준강도
- ④ 콘크리트에 침투하는 염화물의 양

69. 보 및 슬래브의 휨 보강방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 강판보강재 배치
- ② 경간길이의 증대
- ③ 외부 긴장재 배치
- ④ 콘크리트의 단면증대

70. 폭 300mm, 유효깊이 445mm인 단철근 직사각형 단면의 단순보에 인장철근 3-D32($A_s=2382mm^2$)가 배치되어 있다. 이 단면의 공칭휨강도(M_n)는? (단, $f_{ck}=27MPa$, $f_y=400MPa$)

- ① 312kN·m
- ② 358kN·m
- ③ 397kN·m
- ④ 436kN·m

71. 강도설계법에 의한 콘크리트 구조 설계에 사용되는 강도감소계수(ϕ)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인장디배단면인 경우는 ϕ 는 0.85를 적용한다.
- ② 전단력을 받는 부재인 경우는 ϕ 는 0.75를 적용한다.
- ③ 비틀림모멘트를 받는 부재인 경우 ϕ 는 0.70을 적용한다.
- ④ 무근콘크리트로서 휨모멘트를 받는 부재인 경우 ϕ 는 0.55를 적용한다.

72. 현장에서 콘크리트 배합 시 원칙적으로 규정한 전체 염소이온량 총량의 허용차는?

- ① 0.3kg/m³ 이하
- ② 0.6kg/m³ 이하
- ③ 0.9kg/m³ 이하
- ④ 1.2kg/m³ 이하

73. 폭 400mm, 유효깊이 500mm인 직사각형 단면 보의 최소 휨철근량($A_{s, min}$)은? (단, $f_{ck}=21MPa$, $f_y=400MPa$)

- ① 570mm²
- ② 630mm²
- ③ 700mm²
- ④ 770mm²

74. 구조물의 내화성을 증대시키기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트 표면에 내화재료로 피복을 한다.
- ② 콘크리트 표면에 단열재료로 피복을 한다.
- ③ 석영질 골재를 사용하여 콘크리트를 제작한다.
- ④ 내화성능이 약한 강재는 보호하여 피복두께를 충분히 취한다.

75. 경간 10m인 단순보에 계수하중 36kN/m가 등분포하중으로 작용할 때 계수휨모멘트는?

- ① 350kN·m
- ② 400kN·m
- ③ 450kN·m
- ④ 500kN·m

76. 강도설계법의 특징에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 강도감수 계수를 반영한 설계법이다.
- ② 허용응력 설계법이 가지는 문제점을 개선한 설계법이다.
- ③ 서로 상이한 재료의 특성을 설계에 합리적으로 반영할 수 있다.
- ④ 허용응력 설계법에 비하여 파괴에 대한 안전도의 확보가

